

流滴剤塗布型農POフィルム

ネオコート

Point フィルムの内面に流滴剤をコーティングした新しい農POフィルムが誕生しました。

流滴効果が長期間・安定して持続します。

長年の実績・信頼のある流滴剤がフィルムの内面にコーティングされております。
展張初期から流滴性能が発現し、かつその効果が長期間・安定して持続します。




抜群の透明性です。

「スッキリ・明るい」透明感が長期間にわたり持続します。

柔軟かつ高強度です。

積水農POシリーズの長年の製品コンセプト「高柔軟&高強度」を取り入れております。



規格	厚み(mm)	幅(cm)	長さ(m)
	0.1	600、630、660、700、740、770、800、840	加工品対応(m単位)

*規格外サイズにつきましては営業担当にご確認下さい。

注意

- 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
- ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとのコスレにご注意ください。塗布面が欠落し、流滴性が損なわれることがあります。
- 高温時にフィルムどうしが融着することがありますので、フィルムを保管する時には直射日光のあたらない冷暗所において、展張途中や保管には十分ご注意ください。
- 夏場に展張する時には、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展張する時は夏場にゆるむので強めに張ってください。
- ハウス内で硫黄クン蒸及び硫黄散布を頻繁に行うとフィルムの劣化を早めますのでご注意ください。
- 濡れたままの状態では巻き上げ等をされますと、フィルム同士がくっつくことがございますので、よく乾燥させてから保管してください。
- 農ビ用ハウスバンドを使用しますと破れることがありますので、ご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
- 農ビと合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがあります。
- 絞り機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。

住化積水フィルム株式会社

東日本営業部 東北営業グループ 〒989-2324 宮城県亶理郡亶理町逢隈高屋字棚子1-1
TEL. 0223-34-7060 FAX. 0223-34-8826
関東営業グループ 〒110-0006 東京都台東区秋葉原5-9 (明治安田生命ビル4F)
TEL. 03-6260-8621 FAX. 03-5295-8021
西日本営業部 関西営業グループ 〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4 (堂島関電ビル5F)
TEL. 06-6365-4226 FAX. 06-6365-4227
九州営業グループ 〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地
TEL. 0996-62-7681 FAX. 0996-63-4111

<http://www.ss-film.co.jp/>

取扱店