

塗布型長期展張用農P Oフィルム

花野果^{はなやか} 蒼天[®]

Point 透明性がさらにUP!

Point 開口性が向上し、作業性のUP!

Point 高性能の流滴性が更に進化!

Point **New** 耐イオウ性を追加したことで品質劣化を軽減!




住化積水フィルム株式会社




流滴性

当社独自の流滴剤と塗布技術が進化し、優れた流滴性が展張期間を通じて持続します。



保温性

高い保温性能を持つ花野果DNAをしっかりと受け継いでいます。



作業性

当社ならではの柔軟性を伝承し、開口性の向上により高い作業性を実現しました。

透明性

新配合によって、今まで以上の透明度を実現しました！




強度

折目も強く裂けにくく、長期間安心して使用して頂けます。



耐イオウ性

花野果蒼天に耐イオウ性を追加することで、劣化を軽減させます。



新たに機能が追加されました！

標準規格サイズ	厚さ(mm)	幅 (cm)	長さ (m)
	0.15	75・100・135・150・185・210・230・270・300・330・370・400・460・500・540・600・630・660・700・740・770・800・840・900・960・1000	加工品対応 (m単位)

※75～270の巾につきましては原反（100m巻）も取り揃えております。

（規格外サイズにつきましては営業にご相談ください）

注意

- 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
- ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとの擦れにご注意ください。塗布面が欠落し、流滴性が損なわれることがあります。
- 高温時にフィルム同士が融着することがありますので、フィルムを保管する際には直射日光のあたらない冷暗所に保管し、展張時にも十分ご注意ください。
- 夏場に展張するときには、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展張するときには夏場にゆるむので強めに張ってください。
- 土壌消毒によりハウス内が高温となる場合に流滴性能が低下する恐れがありますので注意願います。
- 濡れたままの状態で巻き上げ等をされますと、フィルム同士がくっつくことがございますので、よく乾燥させてから保管してください。
- 農ビ用ハウスバンドを使用しますと破れることがありますのでご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
- 農ビと重ね合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがありますのでおやめください。
- 絞り機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。
- イオウ燐素や硫黄系薬剤はフィルム劣化を促進させるので散布を避けてください。

住化積水フィルム株式会社

東日本営業部 東北営業グループ 〒989-2324 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字棚子1-1
TEL. 0223-34-7060 FAX. 0223-34-8826
関東営業グループ 〒110-0006 東京都台東区秋葉原5-9(明治安田生命ビル)
TEL. 03-6260-8621 FAX. 03-5295-8021
西日本営業部 関西営業グループ 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-2-8(牧村本町ビル5F)
TEL. 06-6251-6008 FAX. 06-6251-6009
九州営業グループ 〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地
TEL. 0996-62-7681 FAX. 0996-63-4111



<https://www.ss-film.co.jp/>

取扱店